

BIANCO BASIC

Cod:117

ST117



Caratteristiche

BIANCO BASIC non è una tempera comune poiché possiede molte caratteristiche proprie, paragonabili ad una buona idropittura per interni con ottima traspirabilità. È semilavabile, non dà sfiammature, non sfarina.

Composizione

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono, il legante, mentre le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di Titanio.

La particolare tixotropia di **BIANCO BASIC** è ottenuta con additivi addensanti.

Fornitura

– Vasi da 4 e 14 litri.

Impiego

BIANCO BASIC è indicata per la tinteggiatura traspirante d'intonaci interni di malta cementizia, malta bastarda, calcestruzzo e gesso.

Preparazione del fondo

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con STUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua o in polvere per la stuccatura su muro.

Nel caso di spessori consistenti, applicarlo in mani successive.

Quindi, a materiale asciutto (dopo ca.8 ore), carteggiare e trattare col fissativo FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto: 1 parte di FISSACRIL con 6 parti di ACQUA.

Dopo circa 6 ore si può applicare **BIANCO BASIC** rullo o a pennello.

Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente, le parti sfarinanti, e quindi trattare il fondo con una miscela composta da: 1 parte di FISSACRIL e 4 parti di ACQUA.

Lavorazione

BIANCO BASIC si applica in due mani a pennello, rullo, o spruzzo. La prima mano va diluita con il 40% con acqua, la seconda va diluita al massimo del 30%. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ore.

Su fondi ben rifiniti, il consumo complessivo è di circa 0,24 litri/mq.

Avvertenze

Applicare **BIANCO BASIC** a temperature comprese : Min. +5°C Max. + 35°C.

Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua

Conservazione

Se stoccato nelle confezioni originali sigillate e a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C, **BIANCO BASIC** non subisce alterazioni per almeno 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)	
Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,69 Kg / litro +- 100 gr
Resa	0,24 lt / m ²
Tempo di essiccazione a 25 °C 65% U.R.	1 ora
Sovra verniciabile	Dopo 5 ore
Contenuto solidi	67,5 % +- 2%
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	20000 - 30000
pH	7,5 – 8,5
Temperatura minima di filmazione TMF	+ 5°C
Valore limite EU (Dir.2004/42/EC) Cat. A/a : (pitture opache per pareti interne) base acqua 30 g/l 2010 , questo prodotto contiene max :	6 gr / lt di COV



Fossalta, 2 - 35025 Cartura (PD) Tel. 049 955577 r.a. www.fratellidona.it