
BIANCO TRASPIRANTE

IDROPITTURA TRASPIRANTE SEMILAVABILE PER INTERNI

Cod: 42

ST102

SCHEDA TECNICA

BIANCO TRASPIRANTE Idropittura traspirante semilavabile per interni.

CARATTERISTICHE

BIANCO TRASPIRANTE è un'idropittura semilavabile per interni dotata di elevato potere coprente ed eccellente lavorabilità. Le superfici tinteggiate si presentano prive di sfiammature, variazioni di tonalità di tinte e di sfarinamenti.

COMPOSIZIONE

Il legante è costituito da speciali polimeri di sintesi in emulsione caratterizzati da resistenza chimica all'alcalinità del supporto. Le cariche sono tra le più pregiate, sia per l'assortimento granulometrico sia per purezza di punto di bianco. Particolari additivi, associati a pigmenti sintetici inalterabili nel tempo, conferiscono a **BIANCO TRASPIRANTE** notevoli proprietà fungicida.

IMPIEGHI

BIANCO TRASPIRANTE è indicata per la decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, come pure per i fondi lisci a gesso.

PREPARAZIONE DEI FONDI

Su intonaci nuovi correggere le eventuali imperfezioni con **STUCCO LEGGERO**, speciale stucco in pasta per muro pitturabile anche a umido, o rasato e lamato se necessario. Dopo 30/40 minuti le parti così trattate possono essere consolidate col fissativo **FISSACRIL** diluito con acqua nel rapporto:

- 1 FISSACRIL/6 acqua.

Dopo circa 6 ore da tale trattamento, applicare quindi **BIANCO TRASPIRANTE**.

Su intonaci vecchi precedentemente tinteggiati, eseguire una spazzolatura per asportare la vecchia pittura e quindi procedere come sopra descritto per gli intonaci nuovi, con la sola variante che il fissativo **FISSACRIL** va diluito nel rapporto:

- 1 FISSACRIL/4 acqua.

APPLICAZIONE

BIANCO TRASPIRANTE si applica in due mani a pennello, rullo o spruzzo. La prima mano va normalmente diluita con il 40% di acqua, la seconda fino al massimo del 20% (a seconda dell'assorbimento del supporto). Tra la prima e la seconda mano lasciare trascorrere dalle 3 alle 5 ore.

CONSUMI

A seconda dei fondi i consumi complessivi possono essere i seguenti:

- Intonaci a "civile": 0,3 litri/mq;
- Intonaci lisciati a gesso: 0,2 litri/mq.

CONFEZIONI

Vasi da 4 - 14 litri.

Se stoccato nelle confezioni originali sigillate e a temperatura non inferiore a + 5°C e non superiore a + 35°C, il prodotto non subisce alterazioni per almeno 1 anno. E' buona norma, prima dell'uso, mescolare bene con trapano il prodotto nel vaso fino alla sua perfetta riomogenizzazione.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperature superiori a + 6 °C.

Gli attrezzi utilizzati per la sua stesura vanno lavati con acqua.

DATI SPECIFICI

Peso specifico 1,6 Kg./litro.

Aspetto del film opaco.

Tempo di essiccazione totale 24 ore a 20°C.

Colori:

Bianco



Fossalta, 2 - 35025 Cartura (PD)

Tel. 049 9555577 r.a. - www.fratellidona.it